



IC Pipe ApS
Gjeddesdalsvej 76 T
DK-2670 Greve
T: 53 73 22 21
M: ces@ic-pipe.dk

Vedligehold af afløbsrør efter Spray Relining

Et øget forbrug af produkter såsom ost, kød, fedt og olie i madlavning forårsager på lang sigt en øget ophobning af aflejringer i afløbsrørene.

Efter rørene nu er blevet renoverede med en IC Pipe Spray Relining, foreslår vi, at følgende retningslinjer overholdes:

- Vi anbefaler, at smør, madolie og lignende fedtprodukter ikke hældes ned i afløbet. Det nemmeste er at hælde det i tomme mælkekartoner eller plastflasker og efterfølgende smide dem i skraldespanden.
- Det anbefales, at der under ingen omstændigheder hældes maling, gips, betonrester, kattegrus, servietter, kondomer mv. ud i afløbene, da det ikke nedbrydes særlig hurtigt og dermed kan sætte sig i samlinger eller bøjninger og forårsage en blokering i afløbssystemet.
- Ved tilstopning eller dårlig gennemstrømning i køkken eller bad bør vandlåsen og rør i første omgang forsøgt rengjort i hånden. Såfremt det ikke afhjælper problemet bør man kontakte et spuler firma, som kan afhjælpe problemet. Enhver form for afløbsrens eller kaustisk soda bør undgås, da det kan påføre de coatede rør skader ved overdrevent brug.
- Gulvafløb og vandlåse bør renses regelmæssigt hver 3. måned.
- De coatede rør tåler højtryksspuling med rotor dyse – dog max 200 bar.
- De coatede rør tåler mekanisk rensning, dog ikke med skærende værktøj. Der må hverken benyttes skærende eller spidse værktøjer.
- Det anbefales, at tegne en service aftale med et spule-firma.



IC Pipe ApS
Gjeddesdalsvej 76 T
DK-2670 Greve
T: 53 73 22 21
M: ces@ic-pipe.dk

Monteringsvejledning efter Spray Relining

Følgende anvisninger skal følges i forbindelse ved ændringer i afløbsforholdene:

Udskiftning af gulvafløb og rør:

Gulvafløb skal afmonteres med stor forsigtighed for at undgå skade på det coatede rør.

Skæring/kapning af det eksisterende afløbsrør skal altid ske vinkelret på røret i et lige snit. Det må under ingen omstændigheder slås af.

I tilfælde af overskæring, bør der udføres en coating af endestykket i medløbs retning for, at sikre tæthed i medløbs retningen.

Øvrigt:

Der ydes ikke garanti på reliningen i de afløbsrør, hvor det kan påvises, at anvisningerne ikke er fulgt.

Bemærk! Alle efterfølgende installationer skal udføres af en kvalificeret og godkendt VVS-installatør for at forsikringer og garantien er gældende.